

SORBENT WĘGLANOWY DROBNOZIARNISTY A				
1.	Zamierzone zastosowanie	Odsiarczanie spalin metodą moką		
2.	Wyrób zgodny	Zawartość CaCO ₃	min 94 %	
		Zawartość MgCO ₃	max 2,0 %	
		Zawartość krzemionki SiO ₂	max 2,5 %	
		Zawartość Fe ₂ O ₃	max 0,7 %	
		Zawartość Al ₂ O ₃	max 0,7 %	
		Zawartość wody	max 0,5 %	
		Przechodzi przez sito o oczku w [mm]	1,0	100 %
			0,09	min 90 %
3.	Szczególne warunki stosowania wyrobu	Warunki dotyczące bezpiecznego stosowania wyrobu zawarte zostały w Karcie Charakterystyki Wyrobu		
4.	Ocena zgodności	Zgodnie z KWT lub wymaganiami klienta		
5.	Pakowanie i transport	Sorbent węglanowy drobnoziarnisty przewożony jest luzem w cysternach		
6.	Przechowywanie	Wyrób zaleca się przechowywać w zamkniętych silosach w sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi.		