

SORBENT WĘGLANOWY GRUBOZIARNISTY B			
1.	Zamierzone zastosowanie	Do odsiarczania w kotłach fluidalnych	
2.	Wyrób zgodny	Zawartość CaCO ₃	min 94 %
		Zawartość MgCO ₃	max 2,0 %
		Zawartość krzemionki SiO ₂	max 2,5 %
		Zawartość Fe ₂ O ₃	max 0,7 %
		Zawartość Al ₂ O ₃	max 0,7 %
		Zawartość wody	max 0,5 %
		Przechodzi przez sito o oczku w [mm]	0,8
		0,1	max 20 %
3.	Szczególne warunki stosowania wyrobu	Warunki dotyczące bezpiecznego stosowania wyrobu zawarte zostały w Karcie Charakterystyki Wyrobu	
4.	Ocena zgodności	Zgodnie z KWT lub wymaganiami klienta	
5.	Pakowanie i transport	Sorbent węglanowy gruboziarnisty przewożony jest luzem w cysternach	
6.	Przechowywanie	Wyrób zaleca się przechowywać w zamkniętych silosach w sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi	